

## FAKTABLAD



# SUNBRELLA PLUS 7

## Marinprodukter

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHET	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

### ALLMÄNNA EGENSKAPER

Sammansättning	100 % Sunbrella solution dyed acrylic			
Slutbehandling	Resin based anti-fungi coating, water and UV resistant.			
Bindning	Canvas			ISO 7211-1
Vikt	320		g/m <sup>2</sup>	ISO 2286-1
Tygbredd	152		cm	EN 1773

### TYGETS SLITSTYRKA

Oljeavvisande behandling	5		class /8	ISO 14419
Brottstyrk	145	90	daN	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	3.3	2.1	daN	ISO 13937-1
Brottöjning	37	32	%	ISO 13934-1
Schmerber-test	1200		mm	ISO 811
Spray-test	4-5		class /5	ISO 4920
Luftgenomtränglighet	2.3		l/m <sup>2</sup> /s	ISO 9237

### FÄRGERS BESTÄNDIGHET

Färgers UV-beständighet	7-8		class /8	ISO 105 B02
Färgers väderbeständighet	7-8		class /8	ISO 105 B04
Färgers torrrottering	5		class /5	ISO 105X12
Färgers våtrottering	5		class /5	ISO 105X12

### ANVÄNDNING

Skärlängd	60		lm	
Rekommenderad användning	Cockpit cover, spray hood, bimitop, sun awning, flybridge, winter cover			
Garanti	5		År	

The values for this product may have a variation of +/-5%.

### Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

**SUNACRYL<sup>®</sup>**  
OUTDOOR FIBRE  
by DIC<sup>®</sup>SON<sup>®</sup>

FINISHING  
**CLEANGARD<sup>®</sup>**  
OUTDOOR TREATMENT  
by DIC<sup>®</sup>SON<sup>®</sup>

